

Description

Film PVC transparent 80 microns / adhésif transparent / 1.06 / 1.27 / 1.37 / 1.52m

Liner: papier PEK blanc 120 g / m² avec revêtement en PE et silicone

Caractéristiques

1. film de protection transparent avec une excellente planéité et anti-retrait
2. Principalement utilisé comme film de lamination sur les images publicitaires pour protéger l'impression et améliorer l'effet artistique
3. facile à nettoyer

Applications

Principalement utilisé dans la publicité, image et photos pelliculage et lamination à froid sur les photos.

Données techniques

Condition d'essai: Température intérieure 23 ± 2 ° C, humidité relative $50 \pm 5\%$; Utilisez le verre, la plaque d'acier comme matériau de base pour les tests.

Test	Unités	Méthode de test	Valeur moyenne
Epaisseur PVC	micron	GB/T6672-2001	80±10
Poids Liner	g/m ²	GB4669-1995	120±10
Poids du produit fini	g/m ²	GB4669-1995	240±20
Adhésion initiale	N/25mm	FTM 9	≥5
24h, peeling à 180°	N/25mm	FTM 1	≥10
Stabilité dimensionnelle MD	mm	FTM 14	≤1.8
Stabilité dimensionnelle CD	mm	FTM 14	≤1.5
Résistance à la traction MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥40
Résistance à la traction CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥30
Température de construction	°C		20±10
Température d'application	°C		-20~+70

Condition de stockage

Tous les produits doivent toujours être stockés dans l'emballage d'origine et avec les matériaux de protection d'origine, de préférence de manière hermétique, pas plus de 6 couches si horizontalement. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur. La durée de conservation sera d'un an avec une température de 25 ± 5 ° C et une humidité relative de $50 \pm 15\%$.

Environnement de production et d'application

Environnement de production: température de 25 ± 5 ° C, humidité relative de $50\% \pm 10\%$, environnement exempt de poussière sans matières en suspension; Veuillez déplacer les matériaux dans l'environnement d'impression 24 heures avant l'impression, test d'impression avant utilisation et conserver une marge suffisante lors de l'impression.

Environnement d'application: à une température de 20 ± 10 ° C, humidité relative de $50 \pm 10\%$. Coller sur une surface plane, lisse et propre sans poussière ni perte de charge; Il faut prendre plus de 2 heures pour la maintenance avant de plastifier.



Condition de garantie

1. Durée de conservation d'un an: stocké dans des conditions appropriées, de préférence dans les six mois.
2. Période de poursuite d'un an: à partir de la date de fabrication du produit, non-acceptation du produit en retard.

Remarque importante

Les informations mentionnées dans cette fiche produit sont basées sur des tests exécutés et que nous considérons fiables. L'information représente toujours une valeur moyenne, minimale ou maximale. Il est seulement donné pour votre information, et ne donne aucune garantie. Il appartient à l'utilisateur final de décider si le produit convient ou non à une application particulière.

