

## CENDRE 95 XC

Le film Cendre 95 XC réduit très fortement les problèmes d'éblouissement, tout en offrant un aspect neutre et sans réflexion.



Garantie  
Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**RESPECTÉE**

## LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	6 %
Réflexion lumière visible extérieure	5 %
Réflexion lumière visible intérieure	5 %
Energie solaire totale rejetée	40 %
Energie solaire totale rejetée 2*	44 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	7 %
Absorption énergie solaire	48 %
Transmission énergie solaire	45 %
Réduction éblouissement	95 %
Valeur "g"	0,57
Valeur 'u'	5,1
Coefficient d'ombrage	0,6
Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	30 µ

Couleur depuis l'extérieur : NOIR

## CONSTRUCTION

1. couche "dure" résistante aux rayures "courante", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester teinté masse sans distorsion optique
3. adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
4. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. sun pose 0808 ou Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésive sur le film.

## CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour surface vitrée de maximum 2,5 m<sup>2</sup>

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	!
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	!

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

