

Descriptif produit:

Le SD-100C est un film d'impression en PVC ultra transparent permettant de réaliser des décorations temporaires ou permanentes en intérieur. Le SD-100C est disponible en laizes de 1270 et 1520mm. Ce produit est imprimable dans toutes les technologies d'impression numérique grand format comme le solvant, l'éco-solvant, l'impression Latex et l'UV. **Le SD-100C est certifié M1 (pose sur verre).**

Recommandations:

- Il est recommandé de réaliser un test print avant de réaliser une production complète.
- Nous vous invitons à respecter les bonnes pratiques en matière d'impression. Le média doit donc être placé à température ambiante pendant plus de 24h avant transformation dans une pièce à l'atmosphère tempérée (de 18 à 23°C et avec une humidité comprise entre 50 et 60%).
- Il est important de manipuler le film avec des gants afin de pas laisser des traces de doigts sur ce dernier.
- Nous recommandons de laisser reposer le film 24 à 48h après l'impression

Application:

- En intérieur jusqu'à 5 ans. En extérieur pour de courtes périodes (2 à 3 mois)
- L'application en peut se faire qu'à une température supérieure à 20 degrés celsius.
- Pour un résultat d'une qualité optimale, nous recommandons une mise en œuvre humide grâce à un mélange eau déminéralisée et fluide de pose de type DIAPOSE (référence SDAG Adhésifs: FFP)

Lamination:

- Il n'est pas recommandé de laminer ce produit, ce processus pouvant gêner la transparence et la bonne tenue du film.



SD-100C

Film d'impression ultra transparent

Caractéristiques techniques :

- **Frontal :**
 - Nature : PVC 100 microns transparent brillant
 - Tension de surface : 42N/25mm MD / 30N/25mm TD nominal

- **Adhésif :**
 - Nature : base solvant enlevable
 - Grammage : 20grs/m²
 - Tenue sur verre après 20 minutes : 4N/25mm
 - Tenue sur verre après 24h : 6N/25mm
 - Température d'application : de 15 à 23°C
 - Température d'utilisation : de -20 à 70°C

- **Liner :**
 - Nature : Polyester couché une face
 - Grammage : 160g./m²

- **Durabilité :**
 - Durée de stockage : deux ans non imprimé
 - Durabilité : 3 ans non imprimé
 - Stabilité dimensionnelle : retrait inférieur à 0.8 mm (test FINAT FTM 14)
 - Conforme aux réglementations REACH et ROHS

