



## SPECTRA 333 XC

Ultime évolution de la série Spectra en extérieur, de base nano céramique pour rappel, évitant toute interférence avec les appareils électriques tout en offrant un haut niveau de protection infrarouge, ce qui améliore ici sa construction, offrant la meilleure garantie de sa catégorie.



Garantie  
Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Classement au feu  
**M1**



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**RESPECTÉE**

## LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	77 %
Réflexion lumière visible extérieure	9 %
Réflexion lumière visible intérieure	9 %
Energie solaire totale rejetée	56 %
Energie solaire totale rejetée 2*	59 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	9 %
Absorption énergie solaire	62 %
Transmission énergie solaire	29 %
Réduction éblouissement	29 %
Valeur "g"	0,49
Valeur "u"	5,08
Réduction de la déperdition calorifique (hiver)	29
Rejet infrarouge (760-2500 nm)	95
Coefficient d'ombrage	0,6
Type de pose : Extérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	75 µ

Couleur depuis l'extérieur : NEUTRE

## CONSTRUCTION

1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique avec dépôt de particules
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse, ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

## CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	!
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	!

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

